

Y T15070843 3\*6 ヱｯﾌﾟ JIS12.9

# 材料試験成績表

INSPECTION CERTIFICATE

 **株式会社セントラルヨシダ**  
*Central Yashida Corp.*

伸線技術部  
品証グループ



需要家 株式会社富信  
Purchaser

殿

試験成績表 NO: F501954

発行日 2015/05/19  
Date

甚目寺工場 愛知県あま市森1丁目4番地1  
Tel. (052) 442-1161(代) 〒490-1107  
名古屋工場 名古屋市中川区富船町1丁目1番地  
Tel. (052) 361-1171(代) 〒454-0823  
E-mail:w-tech@c-y-c.co.jp URL:http://www.c-y-c.co.jp

品名 SCM435 前ボンデ  
Commodity

製品寸法(mm) 2.86  
Nominal Dia

母材メーカー: 株式会社住友金属

化学成分 Chemical Composition														
規格 鋼番 Heat No.	元素 Elements	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	Al	%×10000	%×10000	%×10000
	%×100	%×100	%×100	%×1000	%×1000	%×100	%×100	%×100	%×100	%×100	%×1000	%×10000	%×10000	%×10000
	Spec. Min. Max.	33 38	15 35	60 90	30	30		25	90 120	15 30				
Y550186		37	21	76	10	10	2	2	107	16				

納入日 2015/05/20  
Date of Delivery  
生産日 2015/05/19  
Date of Product  
工場 名古屋工場  
Plant  
納入量 3 キヤリア 986 kg

試験成績 Inspection Results												記事 Remarks	
試験片種別 Type of Test Piece	試験項目 Items	試験片寸法径 Test Piece Actual Dia	引張強さ Tensile Strength	伸び Elongation	絞り Reduction of Area	硬さ Hardness	脱炭層深さ Decarburized Depth		球状化組織番号 S. A. No.	キズ深さ Seam Depth	結晶粒度 Grain Size	外観	管理 NO
							DM-F	DM-T					
JIS 9B	規格	mm	N/mm <sup>2</sup>	%	%		mm	mm		mm			D647
コイルNo. Coll No. オーダーNo. Order No.	鋼番 Heat No.	Spec. Min. Max.								MAX. 0.05			
2 1504841943	Y550186	2.85	611	7.5	74.5		0.00	0.00		0.00		良	71938 1-3

生産管理  
27.5.20  
河村